

**КОЛОРИТ ДЕКОР**

Тип	Абсолютно матовая структурная краска на акрилатной основе.
Область применения	Предназначена для первичной или ремонтной окраски прочных оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных поверхностей, кирпичных, гипсокартонных, древесностружечных и древесноволокнистых поверхностей внутри здания. Для создания различных текстур используют специальные валики, щётки, шпатели и другие инструменты Скрывает мелкие дефекты поверхности. Применяют для окраски стен и потолков в сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на 1 слой	1-4 м ² / л. На расход влияют способ и толщина нанесения.
Сухой остаток	ок. 70 %.
Плотность	ок. 1,68 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится валиком и декорируется, напр., широкой кистью, обойным шпателем, жесткой щеткой или специальным валиком для декорирования. При распылении применять сопло минимум 2 мм. Открытое время ок. 15 мин., вязкость краски при этом постепенно увеличивается.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	С увеличением толщины наносимого слоя время высыхания возрастает от 2 до 24 ч.
Блеск	Абсолютно матовый.
Базис	AP.
Цвет	Белый (базис AP), а также по каталогам «Тиккурила Симфония», «Мониколор Нова», «NCS», «RAL», «PANTONE». Краску AP можно применять неколерованной. Возможны незначительные отклонения от цветов эталона. Перед применением рекомендуется всегда проверять точность цвета. Усреднить перед тонировкой не менее 3 мин.
Стойкость к мытью	Выдерживает очистку мокрой тряпкой и лёгкое мытьё.
Химстойкость	Выдерживает периодическую очистку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
Хранение	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C.
Тара	3л, 5л, 10л

ООО ТИККУРИЛА

04073 Киев, Украина, пр-т Московский, 9, корпус 6, тел: (044) 391-59-60, факс: (044) 391-59-66/64

e-mail: info.ua@tikkurila.comnfo@tikkurila.com

**КОЛОРИТ Декор****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха, краски и поверхности должна быть в пределах от +5°C до +28°C; относительная влажность воздуха не более 80%.
Предварительная подготовка	<p>Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Непрочные, осыпающиеся, мелящие основания, а также основания с неоднородной впитывающей способностью укрепить средством КОЛОРИТ Грунт в соответствии с инструкцией по применению. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Тщательно удалить пыль. При необходимости выровнять поверхность универсальной акриловой шпатлевкой. Загрунтовать краской Колорит Люкс или Колорит Премиум 3. Рекомендуется грунтовочную краску колеровать в тон финишного покрытия. Окрасить краской КОЛОРИТ Декор. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдерживать перед окраской в течение, по крайней мере, одного месяца.</p> <p>Ранее окрашенная поверхность: Тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия. Поверхность вымыть разбавленным щелочным моющим средством, тщательно промыть чистой водой и высушить. Далее обрабатывать так же, как новые поверхности.</p>
Окраска	<p>Неокрашенная поверхность: Краску тщательно перемешать перед применением. Разводить не рекомендуется, но при необходимости можно разбавить до 5 % водой. Наносить в 1 слой валиком. Для декоративной отделки использовать специальные валики, шпатели, щетки и другие инструменты. На стены краску наносить примерно 1 м² за раз. После этого сделать незамедлительно окончательный узор. При декоративной окраске больших площадей удобнее работать с помощником. Во избежание различий в оттенке, для окраски сплошной поверхности смешать достаточное количество краски. Если придется применять краску разных партий, стыки рекомендуется выполнять по линиям конструкции для того, чтобы сделать их незаметными. При нанесении слоя толщиной свыше 3 мм при высыхании происходит растрескивание, что не снижает прочности покрытия и может использоваться для создания декоративных эффектов камня, старой штукатурки и т.п. Возможно дополнительное декорирование водоразбавляемыми лаками, красками, лазурями и восками.</p> <p>Ремонтная окраска: Для ремонтной окраски поверхности, окрашенной КОЛОРИТ Декор, можно применять эту же краску или другую водоразбавляемую краску на акрилатной основе. См. п. "Предварительная подготовка".</p>
Очистка инструментов	Удалить остатки краски с инструмента, не допуская ее высыхания, после чего незамедлительно промыть водой. Следы затвердевшей краски можно удалить при помощи специального моющего средства Пенсселипесу или растворителя (ацетон, растворитель 646).
Уход	<p>Готовое покрытие рекомендуется очищать с помощью мягкой ткани или губки с использованием теплого раствора моющего средства.</p> <p>Со свежеекрасочной поверхностью следует обращаться осторожно в течение нескольких недель, т.к. при нормальных условиях покрытие достигает своей окончательной твердости только через месяц. В случае если необходимо очищать поверхность ранее этого срока, рекомендуется легкая очист-</p>



ка мягкой влажной тканью, избегая натирания.

ОХРАНА ТРУДА

Краска не содержит органических растворителей, является нетоксичной и пожаробезопасной. Тем не менее, работу следует выполнять осторожно, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом.

На краску имеется заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в места сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.