

**КОЛОРИТ Фасад Эконом**

Тип	Водоразбавляемая фасадная краска на акрилатной основе.
Область применения	Предназначена для окраски прочной цементно-известковой штукатурки, бетона и других соответствующих минеральных поверхностей, а также для ремонтной окраски прочной водно-дисперсионной краски. Применяют для окраски фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и других зданий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на 1 слой	5-7 м ² / л. На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также метод нанесения и условия при окраске.
Сухой остаток	ок. 59 %.
Плотность	ок. 1,5 кг/л.
Паропроницаемость (prEN 1062-2)	$S_{d,H_2O} < 0,14$ м.
Диффузионное сопротивление двуокиси углерода	$S_{d,CO_2} \approx 5$ м.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносить валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,018" – 0,023". Допускается разбавлять до 10% по объему.
Время высыхания при +20°C и отн. влажности 50%	Следующий слой можно наносить через 2 - 4 ч. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
Блеск	Совершенно матовый.
Базис	LA
Цвет	Белый, а также в светлые цвета по каталогам "Тиккурила Фасад" и "ЛКМ для каменных поверхностей". Возможны незначительные отклонения от цветов эталона. Перед применением рекомендуется всегда проверять точность цвета.
Атмосферостойкость	Хорошая. Сохраняет защитные и декоративные свойства в среднем не менее 3 лет.
Термостойкость	Готовое покрытие выдерживает температуры в интервале от -50°C до +50°C.
Хранение	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза!
Тара	5л, 10л, 20л.



КОЛОРИТ Фасад Эконом

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха, краски и поверхности должна быть в пределах от +5°C до +35°C; относительная влажность воздуха не более 80%. Избегать действия ветра и прямых солнечных лучей.
Предварительная подготовка	<p>Неокрашенная поверхность: Глянцевые поверхности отшлифовать для придания необходимой шероховатости. Очистить поверхность от грязи, пыли и высолов. Непрочные и осыпающиеся основания укрепить средством КОЛОРИТ Грунт в соответствии с инструкцией по применению. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед окраской на протяжении по крайней мере одного месяца.</p> <p>Ранее окрашенная поверхность: Тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия и штукатурку, трещины расшить и заделать ремонтным раствором, близким по составу к ранее использованному. Далее обрабатывать так же, как новые поверхности.</p>
Окраска	<p>Неокрашенная поверхность: Наносить валиком, кистью или распылением в 2 слоя. Краска обычно не разводится, но при необходимости ее можно разбавить водой до 10%. Перед применением краску тщательно перемешать. Во избежание различий в оттенке, для окраски сплошной поверхности смешать достаточное количество краски одной партии изготовления. Если придется применять краску разных партий, стыки рекомендуется выполнять по линиям конструкции для того, чтобы сделать их незаметными.</p> <p>Ремонтная окраска: Для ремонтной окраски поверхности, окрашенной КОЛОРИТ Фасад Эконом, можно применять эту же краску или другую водоразбавляемую акриловую фасадную краску. См. п. "Предварительная подготовка".</p>
Очистка инструментов	Удалить остатки краски с инструмента, не допуская ее высыхания, после чего незамедлительно промыть водой. Следы затвердевшей краски можно удалить при помощи растворителя (ацетон, растворитель 646).
Уход	Очистку производить не ранее, чем через месяц после окраски, осторожной промывкой под давлением без применения моющих средств. На поверхности может остаться след от мытья, и поэтому рекомендуется отделять участок мытья по линиям конструкции для того, чтобы сделать его незаметным. Очистку от отдельных, не прилипших к поверхности, загрязнений производить сухой очисткой с помощью мягкой щетки
ОХРАНА ТРУДА	Состав краски не предусматривает специальных мер предосторожности. Тем не менее, работу следует выполнять аккуратно, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом. На краску имеется заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.