



КОЛОРИТ Фасад Люкс

Тип	Водоразбавляемая силиконмодифицированная фасадная краска. Компонент комплекса Ультрасил (КОЛОРИТ Силикон-Грунт + КОЛОРИТ Фасад Люкс).
Область применения	Предназначена для окраски бетона, прочной цементно-известковой штукатурки, волокнисто-минеральных плит, силикатного кирпича и других соответствующих минеральных поверхностей. Рекомендуется применять в сочетании с грунтовочным защитным составом КОЛОРИТ Силикон-Грунт. Применяют для окраски фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и других зданий, в том числе исторических, культовых строений и памятников архитектуры.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на 1 слой	7-8 м ² / л. На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также метод нанесения и условия при окраске.
Сухой остаток	ок. 59 %.
Плотность	ок. 1,4 кг/л.
Паропроницаемость (prEN 1062-2)	$S_{d,H_2O} < 0,14$ м (при системе окраски КОЛОРИТ Ультрасил).
Водопоглощение (prEN 1062-3)	$w < 0,1$ кг/м ² ч ^{0,5} (при системе окраски КОЛОРИТ Ультрасил).
Диффузионное сопротивление двуокиси углерода	$S_{d,CO_2} > 50$ м (при системе окраски КОЛОРИТ Ультрасил).
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносить валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,018" – 0,023". Допускается разбавлять до 10% по объему.
Время высыхания при +20°C и отн. влажности 50%	Следующий слой можно наносить через 12 ч. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
Блеск	Совершенно матовый.
Базис	A
Цвет	Белый, а также светлые цвета по каталогам "Тиккурила Фасад", "ЛКМ для каменных поверхностей" и многие цвета из каталога «Тиккурила Симфония».
Атмосферостойкость	Хорошая, также в промышленной и морской среде. Защищает конструкцию от намокания (водоотталкивающие свойства), но хорошо пропускает влагу в виде пара изнутри здания (хорошая паропроницаемость). Обладает повышенной щелочестойкостью. Сохраняет защитные и декоративные свойства в среднем не менее 15 лет.
Термостойкость	Готовое покрытие выдерживает температуры в интервале от -50°C до +50°C.
Хранение	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза!
Тара	5л, 10л, 20л.



КОЛОРИТ Фасад Люкс

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха, краски и поверхности должна быть в пределах от +5°C до +35°C; относительная влажность воздуха не более 80%. Избегать действия ветра и прямых солнечных лучей.
Предварительная подготовка	<p>Неокрашенная поверхность: Глянцевые поверхности отшлифовать для придания необходимой шероховатости. Очистить поверхность от грязи, пыли и высолов. Неокрашенные ранее основания на цементной и известковой основе, а также другие влагопоглощающие поверхности грунтовать водоразбавляемым составом КОЛОРИТ Силикон-Грунт по методу «мокрый по мокрому», т. е. до полного насыщения.</p> <p>Ранее окрашенная поверхность: Тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия и штукатурку, трещины расшить и заделать ремонтным раствором, близким по составу к ранее использованному. Далее обрабатывать так же, как новые поверхности. КОЛОРИТ Фасад Люкс можно использовать для ремонтной окраски прочных акрилатных водоразбавляемых красок, а также в сочетании с обычной акрилатной грунтовкой, например КОЛОРИТ Грунт. Но при этом следует учитывать, что паропроницаемость покрытия в целом будет определяться наименее проницаемым (самым плотным) его компонентом.</p>
Окраска	<p>Неокрашенная поверхность: Наносить валиком, кистью или распылением в 2 слоя. Краска обычно не разводится, но при необходимости ее можно разбавить водой до 10%. Перед применением краску тщательно перемешать. Во избежание различий в оттенке, для окраски сплошной поверхности смешать достаточное количество краски одной партии изготовления. Если придется применять краску разных партий, стыки рекомендуется выполнять по линиям конструкции для того, чтобы сделать их незаметными.</p> <p>Ремонтная окраска: Для ремонтной окраски поверхности, окрашенной КОЛОРИТ Фасад Люкс, можно применять эту же краску, краску такого же типа, а также водоразбавляемую акриловую фасадную краску. См. п. "Предварительная подготовка".</p>
Очистка инструментов	Удалить остатки краски с инструмента, не допуская ее высыхания, после чего незамедлительно промыть водой. Следы затвердевшей краски можно удалить при помощи растворителя (ацетон, растворитель 646).
Уход	Очистку производить не ранее, чем через месяц после окраски, осторожной промывкой под давлением без применения моющих средств. Очистку от отдельных, не прилипших к поверхности, загрязнений производить сухой очисткой с помощью мягкой щетки. Окрашенная поверхность обладает водоотталкивающими свойствами, что значительно уменьшает степень загрязнения фасадов.
ОХРАНА ТРУДА	<p>Состав краски не предусматривает специальных мер предосторожности. Тем не менее, работу следует выполнять аккуратно, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом.</p> <p>На краску имеется заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.</p>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.