

**КОЛОРИТ Грунт**

Тип	Водоразбавляемый укрепляющий готовый к применению грунтовочный состав глубокого проникновения на акрилатной основе.
Область применения	<p>Предназначен для укрепления непрочных, мелящихся, пористых бетонных, цементно-известковых и других соответствующих минеральных оснований перед окраской. Можно применять также для обработки гипсокартонных, древесностружечных и тому подобных впитывающих поверхностей. Выравнивает впитывающую способность основания, снижает расход краски, улучшает адгезию, повышает влаго- и атмосферостойкость покрытия.</p> <p>Применяют для обработки стен и потолков внутри помещений, а также на фасадах зданий.</p>

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	5-10 м ² / л в неразбавленном виде. На расход влияют шероховатость и пористость обрабатываемой поверхности, а также метод нанесения и условия при грунтовании.
Сухой остаток	ок. 7,5 %.
Плотность	ок. 1,0 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносить щеткой, кистью или распылением. Использовать валик не рекомендуется. Допускается разбавлять до 50% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	На отлип – ок. 1ч. Окраску можно производить примерно через 5 часов. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
Цвет	Молочно-белый, после высыхания бесцветный.
Хранение	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре. Беречь от мороза.
Тара	2л, 5л, 10л.

**КОЛОРИТ Грунт****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при грунтовании	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и способной впитывать воду. Температура воздуха, жидкости и поверхности должна быть в пределах от +5°C до +35°C; относительная влажность воздуха не более 80%.
Предварительная подготовка	Удалить все отслаивающиеся и невпитывающие покрытия. Новые, свежие основания на известково-цементной основе следует выдержать перед обработкой на протяжении по крайней мере одного месяца. Очистить поверхность от осыпающихся частиц и загрязнений, особенно пятен жира, смолы и т.п. Непосредственно перед грунтованием удалить пыль.
Применение	Для сильно впитывающих оснований средство наносить неразбавленным, для плохо впитывающих допускается разведение водой до 50% (после обработки на поверхности не должен появляться глянец). Рекомендуется делать пробное грунтование. Готовый раствор наносить щеткой, кистью или распылением методом "мокрый по мокрому" (в 2-3 прохода подряд по мере впитывания, не допуская высыхания). Высохшую поверхность окрасить водоразбавимой акрилатной краской не ранее, чем через 5 часов после нанесения грунтовки.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты сразу после применения промыть водой. Высохшие следы грунтовки можно удалить при помощи растворителя (ацетон, растворитель 646).
ОХРАНА ТРУДА	<p>Материал не содержит органических растворителей, является нетоксичным и пожаробезопасным. Тем не менее, работу следует выполнять с осторожностью и тщательностью, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом.</p> <p>На средство имеется заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.</p>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.