



КОЛОРИТ Силикон-Грунт

Тип	Водоразбавляемый гидрофобизирующий и укрепляющий готовый к применению грунтовочный защитный состав на основе силиконмодифицированной дисперсии. Компонент комплекса Ультрасил (КОЛОРИТ Силикон-Грунт + КОЛОРИТ Фасад Люкс) .
Область применения	Предназначен для обработки бетона, прочной цементно-известковой штукатурки, волокнисто-минеральных плит, силикатного кирпича и других соответствующих минеральных поверхностей перед окраской. Повышает атмосферостойкость покрытия, снижает расход краски. Укрепляет поверхность, придает водоотталкивающие свойства, уменьшает влагопоглощение и в то же время сохраняет паропроницаемость. Снижает риск появления высолов. Можно использовать в качестве защитной пропитки для консервации декоративной кладки природного камня, кирпича и т.п. Применяют для обработки фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и других зданий, в том числе исторических, культовых строений и памятников архитектуры. Также можно использовать для обработки стен и потолков в сухих и влажных помещениях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	5-10 м ² / л в неразбавленном виде. На расход влияют шероховатость и пористость обрабатываемой поверхности, а также метод нанесения и условия при грунтовании.
Сухой остаток	ок. 9 %.
Плотность	ок. 1,0 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносят щеткой, кистью или распылением. Наносить валиком не рекомендуется. Допускается разбавлять до 50% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	На отлип – ок. 2ч. Окраску можно производить примерно через 12 часов. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
Цвет	Молочно-белый, после высыхания бесцветный.
Хранение	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре. Беречь от мороза.
Тара	2л, 5л, 10л.



КОЛОРИТ Силикон-Грунт

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при грунтовании	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и способной впитывать воду. Температура воздуха, жидкости и поверхности должна быть в пределах от +5°C до +35°C; относительная влажность воздуха не более 80%.
Предварительная подготовка	Удалить все отслаивающиеся и невпитывающие покрытия. Очистить поверхность от осыпающихся частиц, загрязнений и высолов. Непосредственно перед грунтованием удалить пыль. При обработке поверхности, пораженной плесневым грибом, ее нужно тщательно вымыть, при необходимости удалив наслоения плесени шпателем и (или) жесткой щеткой, хорошо просушить. На сухую поверхность нанести средство КОЛОРИТ Биостоп , и после его высыхания грунтовать.
Применение	Для сильно впитывающих оснований средство наносить неразбавленным, для плохо впитывающих допускается разведение водой до 50% (после обработки на поверхности не должен появляться глянец). Готовый раствор наносить щеткой, кистью или распылением методом "мокрый по мокрому" (в 2-3 прохода подряд по мере впитывания, не допуская высыхания). Поверхность окрасить краской КОЛОРИТ Фасад Люкс не ранее, чем через 12 часов после нанесения грунтовки. Обработанную поверхность допустимо красить и обычными водоразбавляемыми красками на акрилатной основе, однако при этом следует учитывать, что паропроницаемость покрытия в целом будет определяться наименее проницаемым (самым плотным) его компонентом.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты сразу после применения промыть водой. Высохшие следы грунтовки можно удалить при помощи растворителя (ацетон, растворитель 646).
ОХРАНА ТРУДА	Материал не содержит органических растворителей, является нетоксичным и пожаробезопасным. Тем не менее, работу следует выполнять с осторожностью и тщательностью, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом. На средство имеется заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.