

**ПАРКЕТТИ-ЯССЯ грунтовочный лак****PARKETTI-ÄSSÄ pohjalakka**  
Код 005 3913

<b>Тип</b>	Водоразбавляемый акрилатный грунтовочный лак на полиуретановой основе.
<b>Область применения</b>	Предназначен для грунтования отшлифованных поверхностей под покрывной лак "Паркетти-Ясса".  Применяется для паркетных и дощатых полов.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	15-20 м <sup>2</sup> /л при нанесении в один слой стальным шпателем.
<b>Сухой остаток</b>	ок. 35%.
<b>Плотность</b>	1,0 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	При необходимости разбавляется водой.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится в тонкий слой шпателем из нержавеющей стали.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	См. инструкцию по применению.
<b>Хранение</b>	Защищать от мороза.
<b>Тара</b>	1 л, 3 л, 10 л.

**ПАРКЕТТИ-ЯССЯ грунтовочный лак****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- Условия при лакировке** Деревянная поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Температура воздуха и поверхности должна быть выше +15°C, а относительная влажность воздуха менее 80%.
- Шлифовка и заделка** Проводимая согласно инструкции шлифовка уменьшает расход лака и ускоряет высыхание. Если деревянная поверхность остается слишком шероховатой, древесина впитывает много лака, вследствие чего увеличивается расход и замедляется высыхание.
- Отшлифовать паркетные и дощатые полы до гладкого состояния шлифовальной машиной. Заделать щели шире 0,5 мм массой, изготавливаемой из пыли от шлифовки и грунтовочного лака. Наносить массу плотно по всему полу крест-накрест шпателем из нержавеющей стали. Через час отшлифовать пол по направлению текстуры древесины или света от окна (шкуркой № 100 или 120). Пыль от шлифовки тщательно удалить пылесосом.
- Лакировка** Лак слегка перемешать перед применением, не взбивая воздух с ним. Налить грунтовочный лак на пол и наносить в тонкий слой шпателем из нержавеющей стали по направлению волокон или текстуры древесины. Дать высохнуть около часа. При необходимости отшлифовать поверхность (шкуркой № 150). Пыль тщательно удалить пылесосом. Наносить еще 1-2 слоя грунтовочного лака, причем дать поверхности просохнуть 30-60 минут до нанесения следующего слоя. После высыхания грунтовочного лака наносить 2-3 слоя покрывного лака "Паркетти-Ясся".
- Очистка инструментов** Рабочие инструменты промыть водой.
- ОХРАНА ТРУДА** Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом.
- На шпатлевку имеется паспорт техники безопасности.
- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.