

ЛУЯ покрывная краска**LUJA pintamaali**
Код 804- и 805-серии

Тип	Латексная краска на акрилатной основе. Содержит противогрибковый компонент.
Область применения	Предназначена для окраски бетонных, заштукатуренных, кирпичных, картонных, деревянных поверхностей, гипсовых, древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри помещения. После проведения должной предварительной подготовки, краску можно применять для окраски поверхностей, окрашенных ранее алкидной краской. Применяется для окраски стен и потолков во влажных помещениях и других помещениях, где от поверхности требуется стойкость к мытью и износу, например, в передних, лестничных клетках, больницах и т.д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	На непитьвающие поверхности 7 - 10 м ² /л. На питьвающие поверхности 5 – 8 м ² /л.
Сухой остаток	38-40 %.
Плотность	1,2 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или валиком.
Время высыхания при +23°С и относительной влажности 50%	На отлип – 2 часа. Следующий слой можно наносить через 4 часа.
Блеск	Полуглянцевый (805-), полуматовый (804-).
Базис	А и С.
Цвет	Согласно каталогам «Мониколор Нова» и «Тиккурила Симфония».
Стойкость к мытью	Отличная, выдерживает более 15 000 проходов щеткой. Устойчива к сильным моющим и дезинфекционным средствам, применяемых в больницах.
Химостойкость	Устойчива к растворителям, например, к уайт-спириту и денатурату.
Термостойкость	70° С.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

ЛУЯ покрывная краска**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Обезжирить и очистить поверхность от грязи и пыли. Загрунтовать универсальной грунтовкой "Луя". Ранее окрашенные поверхности: Вымыть поверхность раствором Маалипесу, затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Твердые, глянцевые слои старой краски отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить шпатлевкой "Престо", высохшую поверхность отшлифовать и пыль удалить. Влажные помещения: Виниловые обои и керамические плитки полностью снять. Вымыть ранее окрашенную поверхность моющим средством "Маалипесу", а плесневелые участки гипохлоритным раствором "Хооменпойсто 1". Затем тщательно промыть чистой водой. Твердые, глянцевые слои старой краски отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить влагостойкой шпатлевкой "Престо ЛВ" или влагостойкой шпатлевкой "Спаккели", высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Загрунтовать поверхность влагоизоляционной грунтовкой "Луя". Окраску можно производить через 4 часа после нанесения влагоизоляционной грунтовки.
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
Окраска	Краску тщательно перемешать перед применением, при необходимости разводить водой. Наносить кистью, валиком или распылением в 2 слоя.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.
ОХРАНА ТРУДА	Работу выполнить тщательно и осторожно, избегая ненужного, длительного соприкосновения с материалом. По грунтовке имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.