



SHEETROCK®

Готовая к употреблению универсальная шпатлевка



Заранее смешанная, готовая к употреблению универсальная шпатлевка с великолепной разглаживаемостью и удобная в работе

Легкая в работе шпатлевка для быстрой и гладкой отделки швов:

- Отличная шпатлевка для наложения лент и финишного слоя.
- Заранее смешанная и готовая к употреблению с минимальным размешиванием и добавлением воды.
- Гладкое наложение, длительный срок службы.

SHEETROCK®

Готовая к употреблению универсальная шпатлевка

Описание

Заранее смешанная, готовая к употреблению универсальная шпатлевка SHEETROCK® содержит связующие виниловые вещества и другие ингредиенты, которые делают ее технические характеристики более высокими, чем у других обычных заранее смешанных продуктов. Смешанные до кремовой, однородной консистенции и содержащие виниловые волокна шпатлевки произведенные United States Gypsum Company обладают великолепными разглаживаемостью и прилипанием к поверхности и с ним легко работать. SHEETROCK® может быть использован прямо из ведра, и требует лишь минимального размешивания и разбавления. При работе с готовыми к употреблению шпатлевками, заделка шва производится быстро, легко и просто, что снижает затраты на работу, улучшает внешний вид и качество работы.

Руководство по применению

- Для наложения соединительных лент
- Для первого слоя по металлическим уголкам
- Для 2 и 3 слоя (финишных)
- Для финишного слоя
- Для ламинирования
- Для текстурирования
- Для заделки трещин внутри штукатурки или кладки без влаги
- Для работы по штукатурке и бетонной основе

Преимущества

- Шпатлевка полностью готова к употреблению, так как смешана на фабрике. После использования ведра можно закрыть и воспользоваться шпатлевкой через несколько месяцев. Время затрачиваемое на смешивание и шлифовку значительно сокращается.
- Легкость наложения, прекрасное сцепление: SHEETROCK® All Purpose Ready-Mixed Joint Compound обладает великолепной простотой в работе, хорошей сопротивляемостью трещинам и превосходным сцеплением. Исключительно высокое сцепление с гипсокартонными панелями сохраняется даже при влажных условиях работы, что часто ослабляет сцепление у других видов шпатлевок.
- Меньший объем отходов, меньше шпатлевки падает вниз: Маслянистая консистенция шпатлевок SHEETROCK® сокращает количество падающей шпатлевки и уменьшает риск появления пятен на деревянной обшивке. Это позволяет отказаться от дорогостоящей работы по уборке рабочего места. При хранении в ведре шпатлевка может сохранять свои качества в течение нескольких месяцев.

- Меньшая усадка для более высококачественной отделки:

Усадка заданная на фабрике, приводит к более качественной отделке при меньших усилиях.

- Меньше декоративных проблем:

в результате проведенных тестов установлено, что универсальные заранее смешанные шпатлевки SHEETROCK® Joint Compound особенно успешно противостоят растрескиванию вдоль краев лент, обеспечивают гладкость отделанных швов и отсутствие химических реакций с высококачественными красками или обоями упрощает декорирование.

Применение

Расположите и прижмите гипсокартонный лист в соответствии с рекомендациями производителя. При холодной погоде и во время заделки швов гипсокартонных листов, температура внутри здания должна быть не ниже 13°C. Следует предусмотреть применение вентиляции для удаления избыточной влаги. Перемешайте содержимое ведра без добавления воды.

Заделайте шпатлевкой головки шурупов или саморезов с помощью которых гипсокартонные листы крепятся к обрешетке и угловую ленту. Для нанесения лент и покрытия швов (особенно при использовании механических инструментов) добавьте воду и перемешайте по необходимости. Добавляйте воду порциями по 250мл. чтобы избежать излишнего разжижения. Слегка размешайте и попробуйте состав после каждого добавления воды.

Наложение

Покройте шов тонким слоем шпатлевки и вдавите ленту, оставив слой толщиной примерно 1мм. под лентой. Дайте просохнуть и слегка отшлифуйте. Наложите второй слой приблизительно на 5см. шире первого слоя. Дайте просохнуть, отшлифуйте при необходимости, и наложите третий слой, примерно на 5см. шире второго слоя. Дайте просохнуть и слегка отшлифуйте при необходимости. Покройте шпатлевкой головки шурупов или саморезов, угловые ленты и внутренние углы по крайней мере тремя слоями готовой к употреблению универсальной шпатлевки Sheetrock® и после высыхания зачистите шкуркой до образования чистой, ровной, гладкой поверхности.

Декорирование

Для грунтовки и нанесения краски, текстурирования или оклеивания обоями, следуйте инструкциям производителя используемых материалов.

Информация о шпатлевке

Материал:	Шпатлевка со связующими на основе винила.
Применение:	Ручное или механическое применение.
Чувствительность к замораживанию:	Беречь от замораживания. При замерзании не ускорять оттаивание с помощью нагревательных приборов. Оттаивать при комнатной температуре.
Укрывистость:	Приблизительно 67.4кг. на 100м². поверхности гипсокартонных листов.
Срок хранения:	До 9 месяцев при хороших условиях хранения, хранить состав в защищенном месте, поскольку высокая температура или холод вызывают ускоренное старение шпатлевки. Периодически проверять даты выпуска. Выделяйте для работы ведра с самыми ранними сроками выпуска.
Расфасовка:	Пластиковое ведро емкостью или весом 946мл., 5.4кг. и 20кг. соответственно.
Время высыхания:	В течение одной ночи (в зависимости от температуры воздуха и влажности)
Температура:	Минимальная 13 градусов Цельсия (внутри здания при заделке швов)
Цвет:	Белый
Плотность:	1.65кг/л



USG Corporation

USG Representative Office Moscow
Tel/Fax: +7 095 486 9153
e-mail: Info-ru@usg.com

www.usg.com/europe

USG Representative Office Ural
Tel/Fax: +7 3432 24 45 21
e-mail: Info-ru@usg.com

USG Consultant Ukraine and Belorussia
Tel/Fax: +380 44 269 61 34
e-mail: Info-ua@usg.com

USG Consultant Kazakhstan
Tel: +7 3272 298 949
Fax: +7 3272 923 823
e-mail: Info-kz@usg.com

USG Interiors East
Tel: +49(0)2504 9311 0
Fax: +49(0)2504 9311 66
e-mail: Info-east@usg.com